

## Læggeoversigt Trægulve

Nedenfor er skematisk oversigt for de læggemetoder der gælder for forskellige gulvtyper. Oversigten er kun vejledende, da der KAN forekomme situationer hvor yderligere forhold skal iagttages. For detailvejledning henvises til vore udførlige læggevæjledninger der **skal** følges. Alle mål i mm.

Gulv Type	Lægges på			Max. Strøafstand	Min. gulv tykkelse, mm					Under-lag	Fugt-spær-re	Fuldli-mes, gulvlim	Fuldlimes, 90 % fugt-spær. gulvlim	Limes over ender	Limes Fer & Not	Min. akklima-tisering
	Strø	Beton	Spån <sup>1</sup>		15	16	20	22	+28							
Massiv Plank <sup>2</sup>	x			600			x				x <sup>3</sup>			x		8 døgn
Massiv Plank <sup>2</sup>	x			900					x		x <sup>3</sup>			x		8 døgn
Massiv Plank		Limes					x		x				x	x		8 døgn
Massiv Plank <sup>2</sup>		Skrues					x		x	Gulvpap	x			x		8 døgn
Massiv Plank			x				x		x			x		x		8 døgn
Massiv Plank			x				x		x			x		x		8 døgn
Massiv Plank			x <sup>4</sup>	600/900			x		x					x		8 døgn
Langstavsparket <sup>2, 4, 6</sup>	x			600			x	x			x <sup>3</sup>			x		8 døgn
Stavparket		x					x		x			x		x <sup>5</sup>		8 døgn
Stavparket		x					x		x			x		x <sup>5</sup>		8 døgn
Stavparket			x				x	x				x		x <sup>5</sup>		8 døgn
Lamelgulv, svømmende		x			x					x <sup>8</sup>	x <sup>7</sup>			x	x	2 døgn <sup>9</sup>
Lamelgulv		x			x							x		x		2 døgn <sup>9</sup>
Lamelgulv, svømmende			x		x					x <sup>8</sup>	x <sup>3</sup>			x	x	2 døgn <sup>9</sup>
Lamelgulv			x		x						x <sup>3</sup>	x		x		2 døgn <sup>9</sup>
Lamelgulv <sup>2</sup>	x			600				x			x <sup>7</sup>			x		2 døgn <sup>9</sup>

<sup>1</sup> Eller krydsfiner, pladegulv, eksisterende plankegulv etc.

<sup>2</sup> Det anbefales at **FORBORE** huller ved iskruning af massiv plank- & langstavsparket samt 22 mm lamelgulv på strøer/beton. Skrue: f.eks. "Montaflex".

<sup>3</sup> Hvor konstruktionen kræver fugtspærre, skal denne ligge under strø!

<sup>4</sup> Ved **spån- & eksisterende trægulv** som undergulv, skal underliggende strøer markeres og skruer iskrues disse.

<sup>5</sup> Endestødlimes **KUN** mellem 1. og 2. stav nærmest vægge

<sup>6</sup> Skal være langstavsparketter, min. 600 – 1200 mm længde

<sup>7</sup> Kun hvor konstruktionen kræver fugtspærre!

<sup>8</sup> Minimum 200 gr. gulvpap. Der anbefales en 3 mm Foam. Eller et stød- og trinlydsdæpende underlag (Setex), fås med el. uden 90 % fugtspærre effekt

<sup>9</sup> Må IKKE pakkes ud af emballage før lægning!